

NO CRACK plus

Membrana asfáltica con recubrimiento de aluminio **NO CRACK** y con terminación color.

Beneficios

- Excelente terminación.
- Mayor durabilidad.
- Gran resistencia.

Presentación

Rollos de 40 kg, 1 m. de ancho por 10 m. de largo.

Color

Aluminio, Blanco, Rojo y Gris.



MAXIMA FLEXIBILIDAD



ALUMINIO NO CRACK



IMPERMEABLE



VARIOS COLORES

Usos

Para impermeabilización de cubiertas planas no transitables, azoteas de edificios de poco acceso, cubiertas inclinadas de tejas, chapa metálica o fibrocemento.

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las 5 hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Rendimiento

10 m² por rollo.

Composición

Doble capa de asfalto oxidado, armadura central de polietileno de alta densidad y revestimiento aluminio **NO CRACK** y **NO CRACK color**.

Características técnicas

Peso: 40kg ± 1kg.

Largo: 10m ± 0,3m.

Ancho: 1m ± 0,03m.

Escurecimiento al calor (2 hs. 70°C IRAM 6693): < 10 %.

Plegabilidad en frío (0°C, 2 hs. IRAM 6693): < 2 fallas en sentido longitudinal y transversal.

Tipo de asfalto: Oxidado.

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, desagües, ventilaciones, etc.).

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.

NO CRACK plus

Membrana asfáltica con recubrimiento de aluminio **NO CRACK** y con terminación color.

Beneficios

- Excelente terminación.
- Mayor durabilidad.
- Gran resistencia.

Presentación

Rollos de 40 kg, 1 m. de ancho por 10 m. de largo.

Color

Aluminio, Blanco, Rojo y Gris.



Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté completamente seco, firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.

- Aplicar 2 manos de **Megaflex pintura asfáltica** o **Megaflex emulsión asfáltica** dependiendo del sustrato, como promotor de adherencia. Aplicar con brocha o rodillo de manera uniforme en toda la superficie, incluyendo elementos sobresalientes (babetas, remates, ventilaciones, etc.).

Modo de empleo



1. Impermeabilizar previamente todos los desagües. Luego colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



2. Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm. en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm. para evitar cualquier filtración.



3. Soldar los solapes entre paños calentando con soplete y luego, con una cuchara de albañil, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar **Megaflex pintura aluminizada** para membranas aluminizadas o **Megaflex pintura NO CRACK color** para membranas con revestimiento color, sobre todas las uniones de paños para proteger el asfalto expuesto al soldar.

Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Nota:

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.