

DESCRIPCIÓN

Masimex zinguería es un sellador elástico para metales de base acuosa, formulado con polímeros acrílicos que una vez curado resiste a la contracción y dilatación de metales. Posee un alta resistencia al envejecimiento por la acción del sol, agua y rayos UV. De uso interior y exterior.

USOS

Zinc, fibrocemento, canaletas de chapa y aluminio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** gris
- **Tiempo de secado (25°C):** superficial al tacto entre 18 a 24 horas. Secado de todo el espesor entre 72 y 100 horas según las condiciones ambientales.
- **Rendimiento:** 150 grs/cm2/metro
- **Temperatura de aplicación:** Entre 10 a 25° C
- **Acabado:** pasta gris
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para realizar imprimación aplicar Masimex Zinguería diluido al 50% con pincel.

El sustrato de aplicación debe estar limpio, seco, firme, libre de polvos, grasas, pintura suelta, etc.

Si se debiera aplicar más de 1cm, hacerlo en capas sucesivas, previo al secado total de la anterior, de lo contrario se bloqueará la evaporación.

APLICACIÓN

Se utiliza en estado puro.

Se puede aplicar con espátula o pistola aplicadora alisando con agua a pincel, enmascarando con papel mojado evitando su manchado.

Admite su pintado con pinturas de base vinílicas o acrílicas, de formulación en látex acuoso

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Cartuchos de 280 ml.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Masimex Zingueria

- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable

ATENCIÓN!



90
3082

- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

